
BARRERA IMPERMEABLE

PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICA

Descripción general

Impermeabilizante de larga duración que proporciona un acabado semi mate. Formulado a base de resina sintética de última tecnología que forma una película ultra flexible y resistente, pigmentos de alta calidad y compuestos hidrorrepelentes que aseguran la máxima protección.

Indicada para embellecer y proteger muros y frentes exteriores de humedades y filtraciones.

Usos

Recomendado para utilizarse en superficies exteriores.

- Revoques lisos, texturados, revestimientos.
- Hormigón.
- Ladrillos a la vista.
- Ladrillos bolseados.
- Bloques.
- Fibrocemento.
- Paneles pre-construidos.

Importante

- Tanto el sustrato como la temperatura ambiente deben estar comprendidas entre los 12°C a 30 C°.
- Se recomienda trabajar en horas de la mañana para evitar el efecto del rocío sobre la película recién aplicada.
- No aplicar si existe probabilidad de lluvias dentro de las 24 horas de aplicado el producto.
- Mezclar enérgicamente el producto antes de utilizar.
- Dejar secar de 6 a 8 hs entre manos, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiente.
- El esquema completo de aplicación debe realizarse en un plazo máximo de los 7 días posteriores al inicio del trabajo.
- Las gotas de agua y la lluvia pueden manchar la pared hasta 28 días después de pintarla. Si esto ocurre, lave la pared con agua limpia inmediatamente. Los colores intensos son más susceptibles a las manchas y la decoloración causadas por los rayos ultravioleta.
- La percepción del color puede variar según diversos factores, como el lote, las dimensiones de la superficie, la

- iluminación, el tipo y rugosidad de la superficie, etc.
- Las herramientas utilizadas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.
 - Producto no inflamable.
 - Mantenga el envase cerrado, en un lugar seco y bien ventilado, tapado y alejado de la humedad y de fuentes de calor.

Preparación de la superficie

Independientemente de la superficie a la que se aplique el producto, ésta debe estar limpia, seca, libre de polvo, rajaduras, grasitudes, hongos, verdín, alcalinidad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.) En caso de ser necesario utilizar para su eliminación cepillo de alambre o cerda dura, espátulas o hidrolavadoras, tal que se elimine toda suciedad o restos de materiales preexistentes, asegurarse de que quede perfectamente seca.

La preparación de la superficie es fundamental ya que el éxito del esquema depende en gran medida de la calidad de la preparación del sustrato.

En caso de existir fisuras, grietas y juntas deterioradas, deben sellarse previamente con sellador Blindaflex.

En caso de existir moho, crecimiento de hongos y algas en el sustrato, eliminarlos con una mezcla de agua y cloro en proporción de 2:1. Enjuagar bien con agua limpia, y dejar secar completamente.

Superficies recientemente construidas tienen un alto grado de alcalinidad, por lo tanto se debe dejar transcurrir de 3 a 4 meses para asegurar un adecuado curado.

Aplicación y dilución

Mezclar enérgicamente el producto antes de utilizar.

Se puede aplicar con rodillo ó pincel.

Aplicar una primera mano/capa del producto a modo de imprimación diluido con un 20% de agua potable, agitarlo periódicamente a fin de evitar su sedimentación. Luego aplicar las manos siguientes del producto con hasta un 10% de agua hasta alcanzar el requerimiento por m² de superficie.

Dejar secar entre 6 a 8 hs entre manos.

IMPORTANTE: El trabajo terminado requiere un consumo de 1 kg de producto cada 3 m² de superficie. Deben aplicarse tantas manos como sean necesarias para respetar este consumo.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.

Evitar contacto con ojos, mucosas y piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.

Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.

Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Inhalación prolongada: ventilar.

Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Notas Legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la

experiencia actual de Blindaflex, de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Blindaflex. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Blindaflex se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.